

Décosoie

Laque satinée glycérophthalique en phase solvant.

PROPRIÉTÉS

- Bonne opacité et excellent garnissant
- Grande facilité d'application
- Rapidité de séchage
- Bon arrondi
- Grande résistance au lavage et lessivage
- Ne coule pas

DESTINATION

- **En extérieur :** sur bois protégés et sur métaux recouverts d'un primaire adapté. Sur bois exposés utiliser **IKARWOOD SATIN**.
- **En intérieur :** Sur bois et métaux recouverts d'un primaire adapté.

RENDEMENT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.



1 COUCHE
9 à 11 m²/L

TEINTES

Se fait en blanc mais peut se teinter suivant le nuancier.



CONDITIONNEMENT



2,5L



15L

1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

ASPECT : **ONCTUEUSE**

MASSE VOLUMIQUE : **1,35 ± 0,05Kg/L**

POINT ÉCLAIR : **entre 23°C et 55°C**

EXTRAIT SEC

EN VOLUME : **57 ± 2%**

EN POIDS: **73 ± 2%**

BRILLANT SPÉCULAIRE À 60°C : **45 ± 5%**

MATÉRIEL & DILUTION

Matériel

Brosse ou rouleau 

Airless 

- Prêt à l'emploi
- Nettoyage des outils : White Spirit

SÉCHAGE

A 20°C et hygrométrie normale

Hors poussière

Sec au toucher

Recouvrable



3 heures



8 à 10 heures



24 heures

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- **Supports neufs :** seront préalablement imprimés avec un primaire adapté.
- **Entretien :** les supports doivent être sains, propres et secs. Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture. Nos services techniques sont à la disposition de nos clients pour mettre au point le système de peinture adapté à chaque installation spécifique.



PROCESSUS D'APPLICATION EN 2 COUCHES MINIMUM

Supports	Impression	Finition
Extérieur : Bois protégés	IKARPRIM	1 à 2 couches de DECOSOIE suivant supports et finitions désirées. Sur bois exposés en extérieur, utiliser IKARWOOD SATIN .
Intérieur & extérieur : métaux ferreux	FERROSOTER PRIMAIRE	
En intérieur : bois neufs	IKARPRIM	
Anciennes peintures adhérentes et compatibles		
Intérieur & extérieur : métaux non ferreux	GALVASOTER PRIMAIRE	

