

Saturateur Bois

Résine spéciale d'imprégnation, pour la protection et la décoration des bois extérieurs.

PROPRIÉTÉS

- Finition «bois huilé»
- Très bonne pénétration et non filmogène
- Adapté à tout type de bois
- Haute durabilité
- Application et entretien facile

DESTINATION

- Mobiliers de jardin extérieur, caillebotis, portails
- Oeuvres mortes sur bateaux
- Bois exotiques (movingui, acajou, teck etc.)

RENDEMENT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.



1 COUCHE
1 à 4* m²/L
1ère application

*8 à 12 m²/L en couche d'entretien.

TEINTES

Incolore



CONDITIONNEMENT



1L



3,5L

1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker à l'abri des fortes chaleurs.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES


ASPECT : **HUILÉ TRANSPARENT**

DENSITÉ : **0.86**

VISCOSITÉ : **15 secondes**

MATÉRIEL & DILUTION

Matériel

Brosse ou rouleau 

- NE PAS DILUER. Prêt à l'emploi.
- Nettoyage des outils : immédiatement après usage avec du diluant F33.

SÉCHAGE

A 20°C et hygrométrie normale

Sec au toucher



2 à 3 jours

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Le bois doit être propre et sec. La surface ne doit pas être glacée par un ponçage trop fin afin de laisser pénétrer le produit.

• **Sur du bois neuf**, laisser le bois sécher aux intempéries quelques semaines sans qu'il ne grisaille. Appliquer ensuite une couche d'**IKAROXYLE**.

• **Sur bois ancien et tâché**, appliquer au préalable un **DÉGRISEUR** de bois que vous rincerez à grande eau après traitement. Tout bois lasuré ou vernis doit être décapé. Appliquer ensuite une couche d'**IKAROXYLE**.



MISE EN OEUVRE

PROCESSUS D'APPLICATION Prêt à l'emploi

- Appliquer une couche à refus. Laisser pénétrer 15 à 30 minutes maximum.
- Renouvelez l'opération jusqu'à saturation du bois. Le produit ne doit jamais sécher entre les couches.
- Essayez l'excédent de produit après la dernière opération avec un tissu en coton.

