

## IKARFIX S

Fixateur pigmenté à base de résine acrylique en solution en phase solvant



### DESTINATION

Extérieur : Fixateur pigmenté pour l'imprégnation des supports légèrement farinants ou d'anciens fonds peints avec un film mince compatible, après lavage haute pression eau froide.

### PROPRIETES

Très bonne adhérence  
Grande résistance à la saponification  
Perméable à la vapeur d'eau

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b1

### CARACTERISTIQUES

<b>Aspect en pot</b>	: peinture onctueuse
<b>Masse volumique</b>	: 1.45+/- 0,05 Kg/l
<b>Extrait sec</b>	: en poids: 66+/- 2% en volume: 43+/- 2%
<b>COV (directive 2004/42/CE)</b>	: Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g): 450 g/l (2007),. (cat. A/g): 350 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 350 g/lde COV
<b>Point éclair</b>	: Compris entre 23°C et 55°C
<b>Rendement</b>	: 3.5 à 7 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	: HP 2H Sec 4 h
<b>Recouvrable</b>	: 12 h
<b>Teintes</b>	: BLANC
<b>Stockage</b>	: 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré



## IKARFIX S

Fixateur pigmenté à base de résine acrylique en solution en phase solvant

### MISE EN OEUVRE

#### Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1 ou 42-1.

Les supports seront préalablement traités avec Ikar Bactéricide F1 suivant sa fiche technique puis lavés à l'eau froide H.P.

Les supports au moment de l'application seront sains, secs et propres.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

#### Application:

- Conditions d'application** : DTU en vigueur.
- Matériel d'application** : Brosse, Rouleau façade poil 18/20 mm.
- Nettoyage du matériel** : White spirit
- Diluant** : White spirit
- Dilution** : Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau façade poil 18/20 mm (Prêt à l'emploi).

#### Processus d'application:

<u>Support</u>	<u>Impression</u>	<u>Finition</u>
Extérieur :béton, fibre-ciment, enduit au mortier de liants hydrauliques, anciennes peintures adhérentes et compatibles	1 couche d'IKARFIX S	IKARFIX S doit être impérativement recouvert par une peinture de finition compatible

### CONDITIONNEMENT

2.5L - 15L

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité