Noir ou vert tableau

INT

Peinture de finition glycérophtalique pour tableaux d'écoliers.

PROPRIÉTÉS

- Mat anti-reflets
- Surface résistante
- Facile à laver et à essuyer

DESTINATION

Toutes surfaces en bois :
tableaux, portes, panneaux, etc.

RENDEMENT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

1 COUCHE
12 m²/L

selon porosité du support

TEINTES

2
Noir et vert



CONDITIONNEMENT

1Kg

1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker à l'abri des fortes chaleurs.

CARACTÉRISTIQUE COMPLÉMENTAIRES

ASPECT : **MAT**

DENSITÉ : **1.17**

MATÉRIEL & DILUTION

Diluant	Matériel	Taux
F33	Brosse ou rouleau	Prêt à l'emploi
	Pistolet Airless	5 à 8%

Nettoyage du matériel : immédiatement après usage, avec le diluant F33.

SÉCHAGE

A 20°C et hygrométrie normale

Hors poussière	Sec au toucher	Recouvrable
1	72	3
1 heure	72 heures	3 heures

- Dureté définitive : 7 jours

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront être sains, propres et secs, sans traces de gras.
- Si des rebouchages du bois sont nécessaires (trous, fissures), utiliser un mastic ou pâte à bois.
- Un dépoussiérage soigneux suivra.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.
Nos services techniques sont à la disposition de nos clients pour mettre au point le système de peinture adapté à chaque installation spécifique.

Juin 2021, Version 1

Noir ou vert tableau

INT

MISE EN OEUVRE

PROCESSUS D'APPLICATION

EN 2 COUCHES MINIMUM

- Bien agiter avant l'utilisation.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- **Sur bois neufs** : application à la brosse large, au pinceau ou au rouleau, en 2 ou 3 couches régulières et garnies, en fonction de la porosité de la surface. Après le séchage de la première couche, il est recommandé d'effectuer un léger ponçage(grain 120-180) et de redépoussiérer.
- **Sur supports déjà peints** : effectuer un léger ponçage (grain 120-180), puis appliquer 2 couches.
- **Rénovation de tableaux** : effectuer un léger ponçage (grain 120-180), puis appliquer 1 couche, dans la plupart des cas.
- Laisser la peinture durcir au minimum 72 heures pour obtenir de bonnes caractéristiques de dureté, essuyage et lavabilité.

Juin 2021, Version 1