

Ragremur EXT INT

Mortier de ragréage à base de ciment et de charges minérales pour murs et plafonds.

PROPRIÉTÉS

- Très grande adhérence sur tous supports
- Grande dureté
- Doit être recouvert par un système peinture ou par un parement

DESTINATION

Maçonneries en briques et parpaings, béton, enduit hydraulique, béton cellulaire, carreaux de terre cuite.

RENDEMENT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 42-1.



Par mm d'épaisseur
1,3 Kg/m²

COLORIS

Pâte de couleur grise



CONDITIONNEMENT



25Kg

6 mois en emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri de l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

GRANULOMÉTRIE : **0,3 MM**

DENSITÉ DE LA POUDRE : **1,2**

DENSITÉ DE LA PÂTE : **1,6**

pH: **12**

TEMPS D'UTILISATION DE LA GÂCHÉE : **3 - 4 HEURES**

MATÉRIEL

Matériel

Taloche

Spatule

Couteau à enduire

Nettoyage des outils à l'eau.

SÉCHAGE

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

Sec au toucher



24 à 36 heures

Pour 1 cm d'épaisseur

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être propres, sains, dépoussiérés et exempts de toutes traces d'huile ou de peinture. Ils doivent être, si nécessaire, correctement nettoyés par brossage.

PROCESSUS D'APPLICATION

- Verser dans un récipient 5,5L d'eau par sac de 25Kg.
- Mélanger le tout à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse, homogène sans grumeaux. Le produit obtenu est prêt à l'emploi.
- Appliquer une couche du mélange lisse à l'épaisseur du grain.



MISE EN OEUVRE

RECOUVREMENT

Après séchage complet, le **RAGREMUR** peut être recouvert par tous types de peintures, du carrelage, des mortiers de ciment et par des revêtements plastique épais.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8°C et 35°C.
- Ne pas rajouter d'eau dans le mélange.
- Une gâchée dont la prise a débuté devient inutilisable.
- Ne pas appliquer sur du plâtre.
- Contient du ciment. Produit étiqueté Xi : irritant.

