



AQUASTRIA SOYEUX

Peinture de décoration satinée soyeux à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse



DESTINATION

Décoration soignée sur murs neufs et en rénovation des pièces sèches pour locaux tertiaires et résidentiels.

CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	
ASPECT DU FILM	satin soyeux poché arrondi
MASSE VOLUMIQUE*	1.40 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC**	en poids : 63 +/- 2% en volume : 47 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit. (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV
POINT ÉCLAIR	Non concerné
BRILLANT SPÉCULAIRE	30 +/- 5 % 85°
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I Classe 7b2
TEINTES	Blanc et teintes suivant le nuancier Peintures Maestria. Existe en base pour machine à teinter
CONDITIONNEMENT	2.5L - 15L

* (Sur le blanc) ** (Sur le blanc)

PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire. Les supports non peints seront préalablement imprimés.

Les supports seront si nécessaire préalablement traités avec IKAR BACTERICIDE F1 suivant sa fiche technique.
Sur certaines teintes vives (jaune, rouge, ...) pour une meilleure opacité appliquer une sous couche blanche ou gris moyen en fonction de la teinte de la finition désirée. Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Conditions d'application	DTU 59.1
Matériel d'application	Brosse : Prêt à l'emploi Rouleau poil 10/12 mm : Prêt à l'emploi Rouleau laqueur : Dilution 5 à 10 %. Airless : Dilution 15 à 20 %.
Rendement	9 à 10 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Diluant / Nettoyage du matériel	Eau
Séchage (20 °C - 65%HR)	Sec : 1 à 2 h Recouvrable : 6 h

AQUASTRIA SOYEUX

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	enduit au mortier de liant hydraulique, enduit de peinture, plaques de plâtre à épiderme cartonné, anciennes peintures adhérentes	plâtre
Impression	PRIM HYDRO	IKARPRIM
Finition	1 à 2 couches d'AQUASTRIA SOYEUX suivant le support et la qualité de la finition désirée	

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Stockage	1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Précaution d'emploi	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de porter des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
Transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transport de marchandises dangereuses par la route).
Gestion des déchets	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

