



DECOPUR MAT

Peinture dépolluante de décoration à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse



DESTINATION

Peinture dépolluante mate de décoration pour travaux neufs et de rénovation des murs des pièces sèches. Excellente finition pour salles de séjours, chambres, pièces à vivre, immeuble de standing. Recommandé pour les ERP.

CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	 <small>EU ECOLABEL : FR/044/014</small>
ASPECT DU FILM	Mat pommelé fin
MASSE VOLUMIQUE*	1.52 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC**	en poids : 65 +/- 2% en volume : 47 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit. (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 10 g/l de COV
POINT ÉCLAIR	Non concerné
BRILLANT SPÉCULAIRE	5 % 85°
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I Classe 7b2
TEINTES	Blanc et teintes du nuancier Maestria
CONDITIONNEMENT	5L - 15L

* (Sur le blanc) ** (Sur le blanc)

PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1.

S'applique sur supports sains, cohérents, secs et poreux.

Les supports non peints seront imprimés.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Conditions d'application	DTU 59.1
Matériel d'application	Brosse : Dilution Prêt à l'emploi Rouleau poil 10/12 mm : Dilution Prêt à l'emploi Airless : Dilution 0 à 5 %.
Rendement	9 à 11 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Diluant / Nettoyage du matériel	Eau
Séchage (20 °C - 65%RH)	HP : 30 mn Sec : 2 h Recouvrable : 8 h



DECOPUR MAT

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Plâtre	Plaque de plâtre à épiderme cartonné, enduits de lissage, ciment, béton, anciennes peintures adhérentes et compatibles
Impression	Ikarprim ou Ikarfix O	1ère couche diluée à 10 %
Finition		2 couches de DECOPUR MAT

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Stockage	1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Précaution d'emploi	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de porter des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
Transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transport de marchandises dangereuses par la route).
Gestion des déchets	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.



DECOPUR VELOURS

Peinture dépolluante de décoration à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse



DESTINATION

Peinture dépolluante veloutée de décoration pour travaux neufs et de rénovation des murs des pièces sèches. Excellente finition pour salles de séjours, chambres, pièces à vivre, immeuble de standing. Recommandé pour les ERP.

CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS	  EU ECOLABEL FR/044/014
ASPECT DU FILM	Velouté pommelé fin
MASSE VOLUMIQUE*	1.44 +/- 0,05 Kg/l
EXTRAIT SEC**	en poids : 60 +/- 2% en volume : 42 +/- 2%
COV	Valeur limite UE pour ce produit. (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 10 g/l de COV
POINT ÉCLAIR	Non concerné
BRILLANT SPÉCULAIRE	10 +/- 5 % 60°
CLASSEMENT AFNOR NFT 36 005	Famille I Classe 7b2
TEINTES	Blanc et teintes du nuancier Maestria
CONDITIONNEMENT	5L - 15L

* (Sur le blanc) ** (Sur le blanc)

PREPARATION DES FONDS | APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1.

S'applique sur supports sains, cohérents, secs et poreux.

Les supports non peints seront imprimés.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Conditions d'application	DTU 59.1
Matériel d'application	Brosse : Dilution Prêt à l'emploi Rouleau poil 10/12 mm : Dilution Prêt à l'emploi Airless : Dilution 0 à 5 %.
Rendement	9 à 11 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Diluant / Nettoyage du matériel	Eau
Séchage (20 °C - 65%HR)	HP : 30 mn Sec : 2 h Recouvrable : 8 h



DECOPUR VELOURS

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Plâtre	Plaque de plâtre à épiderme cartonné, enduits de lissage, ciment, béton, anciennes peintures adhérentes et compatibles
Impression	Ikarprim ou Ikarfix O	1ère couche diluée à 10 %
Finition		2 couches de DECOPUR VELOURS

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Stockage	1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Précaution d'emploi	Mélanger avant emploi, utiliser dans des zones bien ventilées. Laisser hors de porter des enfants. Pour la protection individuelle, se reporter à la FDS.
Transport	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (Réglementation pour le transport de marchandises dangereuses par la route).
Gestion des déchets	Bien refermer l'emballage après usage. Ne pas jeter de résidu dans l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Se rapprocher des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

