

Valvitrex Nouvelle Formule



Vitrificateur polyuréthane solvanté.

PROPRIÉTÉS

- Bonne protection des bois et dérivés
- Bon rendu
- Résistance aux intempéries
- Bonne résistance à l'abrasion et aux produits chimiques

DESTINATION

- Parquets, planchers (fortement sollicités)
- Meubles
- Comptoirs

RENDEMENT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-3.



1 COUCHE
8 m² / L

Selon nature du support

TEINTES

Incolore



CONDITIONNEMENT

KIT



3 mois en emballage d'origine plein et fermé. Stocker à l'abri de l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

ASPECT : **SATINÉ**

MASSE VOLUMIQUE : **1 Kg/L**

Rapport mélange en poids : **60/40**
Rapport mélange en volume : **62/38**

Temps murissement 20°C : **30°C**

MATÉRIEL & APPLICATION

Diluant	Matériel	Taux
Diluant 61-161	Brosse	10%
	Rouleau 10-12 mm	
	Rouleau laqueur	

- Dilution de 5 à 10% pour la première couche.
- Nettoyage des outils : diluant 61-161.

SÉCHAGE

A 20°C / 30°C et hygrométrie normale

Sec au toucher

Recouvrable

Sec dur



3 à 6 heures



12 à 24 heures



24 à 48 heures

- **Durée de vie en pot du mélange : 2h à 30°C**
- **Pour les planchers fortement sollicités, attendre 4 à 7 jours pour la mise en service**

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Supports neufs : le produit est destiné à être appliqué sur des supports propres et secs préalablement imprimé d'une couche d'IKAROXYLE. (En cas d'infestation d'insectes xylophages)
- Entretien : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage, ponçage et lavage.



Valvitrex Nouvelle Formule

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Sur anciens vernis brillants, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Stocker à une température de 20°C, 24h avant application.

VALVITREX NOUVELLE FORMULE est livré en kit de 2 composants : Base et durcisseur, non fractionnable, à mélanger intimement au moment de l'emploi avec un agitateur mécanique à vitesse lente de façon à ne pas incorporer d'air dans le mélange.

PROCESSUS D'APPLICATION **2 à 3 COUCHES**

Bien mélanger la base et le durcisseur en respectant le rapport 60/40. Laisser le mélange mûrir environ 30 minutes avant l'application.

Température ambiante Minimum : **10°C** , Maximum : **30°C**.

NETTOYAGE

Le premier nettoyage ne pourra avoir lieu qu'après réticulation complète du film (7 jours à 20°C).

Les systèmes de revêtements de sol à base de résine, comme tous les revêtements et les joints, doivent être entretenus si l'on veut qu'ils soient durables et qu'ils donnent longtemps satisfaction.

Les règles de nettoyage recommandées doivent être respectées (cf. notre procédure).

