

## JointPro 2H

Enduit en poudre



### DESTINATION INTÉRIEUR

Poudre conçue spécialement pour la réalisation des joints de plaques de plâtre à bords amincis avec une bande à joint.

#### PROPRIÉTÉS

- Temps d'utilisation jusqu'à 1H
- Facile à mélanger et à poncer

### RENDEMENT



1 COUCHE

350 g/ m<sup>2</sup>

### CONDITIONNEMENT



20 Kg

#### STOCKAGE

9 mois en emballage d'origine non ouvert.

Stocker dans un endroit frais, aéré et à l'abri de l'humidité.

### MATÉRIELS & DILUTION

#### Diluant

Eau

#### Matériels



Spatule



Taloche

#### Taux de gâchage

30 à 50 %  
6L à 10L pour un  
sac de 20Kg  
Selon les besoins  
de l'applicateur

Nettoyage du matériel : Eau

### TEMPS DE SÉCHAGE

A 20°C et hygrométrie normale



2 heures

## MISE EN OEUVRE

### PRÉPARATION DES FONDS

Se conformer au DTU 25.41 et 25.42. Les plaques seront sèches et les découpes dépolvoisiérées.

### PRÉPARATION DU PRODUIT

Verser d'abord la quantité d'eau claire recommandée dans un récipient propre.

Saupoudrer progressivement la poudre d'enduit JOINTPRO 4H dans l'eau, sans mélanger, jusqu'à saturation. Laisser imbiber (temps de détrempe) environ 2 à 3 minutes.

Mélanger mécaniquement ou manuellement jusqu'à obtention d'une pâte homogène, souple et sans grumeaux. Ajuster la consistance si nécessaire en ajoutant un peu d'eau ou de poudre JOINTPRO.

Laisser reposer 5 minutes.

Utiliser l'enduit dans le temps d'utilisation indiqué.  
Nettoyer les outils et le matériel immédiatement après usage.

